

**Descrição do Produto**

Transforme o seu lar! Produto especialmente desenvolvido para quem busca por uma decoração rústica e atemporal, criando o efeito do cimento queimado com facilidade, em um ambiente super inovador. Fórmula com alta cobertura e de fácil aplicação.

**Sistema de Classificação Utilizado**

Norma ABNT-NBR 14725-2. Sistema Globalmente Harmonizado para a Classificação e Rotulagem de Produtos Químicos, ONU.

**Recomendações de Uso**

Indicado para aplicação interna e externa (áreas cobertas) em superfícies de reboco, concreto, com massa corrida ou acrílica, gesso e repintura.

PRINCIPAIS ATRIBUTOS	1 Fácil aplicação	2 Alto rendimento	3 Alta cobertura	CIMENTO QUEIMADO
----------------------	-------------------	-------------------	------------------	------------------

**cores**

3 cores disponíveis.

PROPRIEDADES BÁSICAS	Acabamento	Sólidos por massa	Sólidos por volume	VOC	Peso específico a 25°C
	Fosco	70%±2	44%±2	30 g/L	1,6 g/cm³
	Ponto de fulgor	Validade	Tipo de embalagem	Toxicidade	
	Não aplicável	24 meses	4,1 kg	Consulte FDS	

**Composição Básica**

Resina acrílica, água, aditivos, pigmentos, cargas minerais.

Essas informações representam o melhor de nosso conhecimento à época de sua publicação. Lembramos que o bom resultado da aplicação dos produtos depende de fatores que fogem ao nosso controle e que dizem respeito à preparação da superfície e conhecimentos técnicos do aplicador. A empresa reserva-se o direito de alterar essas especificações sem aviso prévio.

**INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO:** Antes de iniciar qualquer pintura é preciso sempre atentar para a realização do seguinte procedimento:

- 1**  **Lixar:** lixar a superfície, removendo as partes soltas e promovendo na mesma uma maior aderência para o produto que será aplicado em seguida.
- 2**  **Limpar:** A limpeza deve ser feita com um pano ou uma vassoura para remover a poeira da superfície e garantir aderência do produto que será aplicado sobre a superfície.
- 3**  **Selar:** O uso de fundos uniformiza a absorção da superfície, além de melhorar significativamente o rendimento do produto que será aplicado
- 4**  **Homogeneizar:** A homogeneização é necessária para a completa mistura de todos os componentes, bem como a dispersão dos pigmentos. Como o produto estará parado em estoque, esta operação é indispensável para que as características se mantenham inalteradas.
- 5**  **Diluir:** A diluição deve seguir a instrução recomendada para que o produto possa oferecer excelente desempenho tais como: cobertura, rendimento, nivelamento e aplicação.
- 6**  **Aplicar:** Sempre se atentar a partes soltas ou maladeridas do substrato, nestes casos, devese seguir as recomendações de preparação de superfície.

Em caso de recortes, sempre primeiro fazer o recorte com pincel para posteriormente proceder a aplicação com o rolo. A aplicação com rolo deve ser feita seguindo o processo de: aplicar em M, voltando a aplicação no sentido de W.

TIPO DE SUPERFÍCIE	TRATAMENTO
Reboco/concreto/fibrocimento novos	Auardar a cura por no mínimo 28 dias. Aplicar uma demão do Selador Acrílico Anjo.
Superfícies com fungos ou bolor	Remover com uma solução de água limpa e água sanitária. Deixar agir e lavar com água abundante. Aguardar a secagem completa da superfície.
Reboco fraco/gesso/pintura calcinada/superfícies com partículas soltas	Raspar ou lixar a superfície. Aplicar uma demão de Fundo Preparador de Paredes Anjo.
Imperfeições profundas	Corrigir com reboco e aguardar a cura de 28 dias. Aplicar uma demão de Selador Acrílico Anjo.

 <b>DEMÃOS</b>	<b>NÚMERO DE DEMÃOS RECOMENDADAS</b> <b>2 a 3</b>	<b>RENDIMENTO TEÓRICO</b> Camadas finas: 4,1kg rende até 12m <sup>2</sup>	 <b>DILUIÇÃO</b> Pronto para uso.
--	--	---	---

 <b>SECAGEM</b>	<b>TEMPERATURA (25°C)</b> <b>Ao Toque:</b> 2 horas <b>Repintura:</b> 4 horas <b>Final:</b> 24 horas	<b>Considerações:</b> O rendimento prático pode variar em função da rugosidade e absorção da superfície, camada do produto depositada em condições atmosféricas, métodos e técnicas de aplicação. Não pintar em dias chuvosos, temperaturas abaixo de 10°C ou acima de 35°C e umidade superior a 80%. Este produto não possui resistência quando exposto a intempéries. Evitar expor a superfície revestida a esforços durante 3 semanas após aplicação, pois sua película estará em processo de cura. Manter o ambiente bem ventilado com portas e janelas abertas durante a aplicação e secagem.
---	--	---

 <b>APLICAÇÃO</b>	<b>MÉTODO DE APLICAÇÃO:</b> Desempenadeira de aço inox de cantos arredondados.
---	---

## RECOMENDAÇÃO DE SEGURANÇA

- Armazenar o produto em ambientes abrigados, ventilados e com temperatura máxima de 40°C.
- Produto quando aplicado emana vapores que devem ser evitados com o uso correto de EPIs, como máscaras e respiradores, mantendo uma boa ventilação durante a aplicação.
- Evite contato com a pele utilizando luvas, óculos, roupas adequadas, cremes protetores etc.
- Manter longe do contato de crianças e animais.

## OBSERVAÇÕES

- Para proporcionar e assegurar a qualidade dos produtos é fundamental a utilização do nosso sistema de pintura completo Anjo (fundos, massas, diluentes e acabamentos) seguindo as instruções contidas na embalagem ou no boletim técnico.
- Não guardar o produto diluído. Não utilizar lotes diferentes para fazer continuação de pinturas, poderá haver mudança na tonalidade, bem como no acabamento.
- O rendimento do produto depende do tipo de superfície e do sistema de pintura a ser realizado, da espessura aplicada, método e técnica de aplicação, tipo e rugosidade do substrato e condições ambientais, etc.
- Normalmente com 2 ou 3 demãos se consegue ótimo resultado mas, dependendo do tipo de cor ou estado da parede, pode ser que seja preciso mais demãos.
- Os valores encontrados para os ensaios de peso específico e secagem (com a espessura especificada) foi obtido em laboratório a uma temperatura de 25°C. Com temperaturas diferentes da mencionada, os valores acima estabelecidos tendem a ser diferentes dos especificados.
- As instruções contidas neste boletim são baseadas em nossa experiência e conhecimento técnico, entretanto, alguns fatores independem de nosso controle como fabricante, tais como: preparo de superfície, aplicação, condições de trabalho, etc.
- O uso de solventes diferentes ao especificado sem a aprovação prévia da Anjo pode afetar o desempenho do produto e anular a garantia do mesmo.
- Não assumimos qualquer responsabilidade quanto a danos materiais e pessoais causados pelo mau uso das informações contidas neste boletim e dos produtos mencionados.

## OUTRAS INFORMAÇÕES

A Ficha de Dados de Segurança deste produto químico perigoso pode ser obtida por meio do site: [www.anjo.com.br](http://www.anjo.com.br)

**TELEFONE DE EMERGÊNCIA:** (CIATox/SC) Centro de Informação e Assistência Toxicológica de Santa Catarina **0800 643 5252** ou **(48) 3461-8000** ou **(48) 3461-8049**. Consulte o Boletim Técnico deste produto em nosso site: [www.anjo.com.br](http://www.anjo.com.br) ou através do SAC.

## INDÚSTRIA BRASILEIRA [www.anjo.com.br](http://www.anjo.com.br)

Fabricado por **ANJO QUÍMICA DO BRASIL LTDA**. AC Rio Maina, 1165 - Vila Macarini/Criciúma - SC - 88818-800 Tel +55 48 3461-8000. CNPJ 02.921.346/0001-58 Insc. Est. 253.852.110 Químico Responsável: Elton da Silva CRO/SC 13302643 - 13ª Região

Visite  
    
[/anjotintas](http://anjotintas)

