

Stain Casa

A melhor forma de cuidar da madeira é utilizando este produto, um Stain de altíssima performance. Fórmula balanceada que repele a água e ajuda a evitar o empenamento da madeira. Produto com alta ação fungicida e aditivado contra a pega de sujeira. Não forma película, porque penetra na camada mais profunda da superfície. Realça e trata os veios da madeira sem perder a naturalidade, conferindo um acabamento acetinado. Disponível nas cores mais requisitadas do mercado. Garantia de até 3 anos*.

Este produto está conforme a norma ABNT NBR 11702 do tipo 4.4.1.2.

RECOMENDAÇÕES DE USO

Indicado para proteção de superfícies internas e externas, como portas, portões e janelas.

PROPRIEDADES BÁSICAS

Cores	Incolor, Natural, Mogno, Imbuia, Ipê e Nogueira
Acabamento	Acetinado
Sólidos por Massa	33% ± 2
Sólidos por volume	37% ± 2
VOC	494,66 g/L
Peso Específico a 25°C	0,89 g/cm ³ (valor aproximado)
Ponto de Fulgor	37 °C
Tempo de armazenagem	36 meses
Toxicidade	Consulte a FISPQ

Essas informações representam o melhor de nosso conhecimento à época de sua publicação. Lembramos que o bom resultado final da aplicação dos produtos depende de fatores que fogem ao nosso controle e que dizem respeito a preparação da superfície e conhecimentos técnicos do aplicador. A empresa reserva-se o direito de alterar essas especificações sem aviso prévio.

DADOS PARA APLICAÇÃO

Número de demãos recomendadas	Madeira nova: 3 demãos ou 4 demãos para o Stain Incolor. Repintura: 1 a 2 demãos
Rendimento teórico:	Até 18m ² /900mL/demão Até 72m ² /3,6L/demão Até 360m ² /18L/demão Observações: podendo variar conforme as condições da superfície.
Diluição:	Pronto para uso.

SECAGEM

Temperatura	25° C
Ao Toque	2 horas
Manuseio/Repintura	12 - 16 horas
Final	24 horas

Considerações: Não pintar em dias chuvosos, temperaturas abaixo de 10°C ou acima de 35°C e umidade superior a 80%. A superfície pintada só poderá ser lavada (limpeza) após 30 dias da sua aplicação. A limpeza da superfície pintada deverá ser feita com água e detergente neutro, esponja macia ou pano. A limpeza deverá ser suave e em toda a superfície pintada para evitar problemas de manchamento ou remoção da tinta. Não limpar com pano seco, pois poderá ocorrer o polimento da superfície.

PREPARO DE SUPERFÍCIE – Norma ABNT NBR 13.245

A superfície deverá estar seca, firme e sem poeira, isenta de contaminantes, tais como: óleos, sais, graxas, gorduras, poeiras etc., devidamente aplicada com fundo recomendado se necessário.

As partes soltas ou mal aderidas deverão ser raspadas e/ou escovadas.

Sobre tinta envelhecida, lixar superficialmente, deixando a superfície isenta de brilho e remover as partículas soltas. Antes de iniciar a pintura, observe as seguintes instruções:

Essas informações representam o melhor de nosso conhecimento à época de sua publicação. Lembramos que o bom resultado final da aplicação dos produtos depende de fatores que fogem ao nosso controle e que dizem respeito a preparação da superfície e conhecimentos técnicos do aplicador. A empresa reserva-se o direito de alterar essas especificações sem aviso prévio.

TIPO DE SUPERFÍCIE		TRATAMENTO
MADEIRA	Nova/Interna	A superfície deve estar limpa e seca. Após lixar, remover o pó com pano.
	Nova/Externa	A superfície deve estar limpa e seca. Lixar e remover o pó com pano.
	Repintura/já envernizada	Lixar a superfície até que o brilho desapareça. Remover partes soltas e remover o pó.

MÉTODO DE APLICAÇÃO

Trincha de cerdas macias

Pincel

Não aplicar com umidade relativa do ar superior a 80%.

INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO

Antes de iniciar qualquer pintura é preciso sempre atentar para a realização do seguinte procedimento:

Lixar: lixar a superfície, removendo as partes soltas e promovendo na mesma uma maior aderência para o produto que será aplicado em seguida.

Limpar: A limpeza deve ser feita com um pano ou uma vassoura para remover a poeira da superfície e garantir aderência do produto que será aplicado sobre a superfície.

Selar: O uso da seladora uniformiza a absorção da superfície, além de melhorar significativamente o rendimento do produto que será aplicado.

Homogeneizar: a homogeneização é necessária para a completa mistura de todos os componentes do verniz. Como o produto estará parado em estoque, esta operação é indispensável para que as características se mantenham inalteradas.

Diluir: a diluição deve seguir a instrução recomendada, para que o produto possa oferecer excelente desempenho tais como: cobertura, rendimento, nivelamento e aplicação.

Aplicar: sempre se atentar a partes soltas ou mal aderidas do substrato, nestes casos, deve-se seguir as recomendações de preparação de superfície.

Em caso de recortes, sempre primeiro fazer o recorte com pincel para posteriormente proceder a aplicação com o rolo. A aplicação com rolo deve ser feita seguindo o processo de: aplicar em M, voltando a aplicação no sentido de W.

RECOMENDAÇÃO DE SEGURANÇA

- Armazenar o produto em ambientes abrigados, ventilados e com temperatura máxima de 40°C.

Essas informações representam o melhor de nosso conhecimento à época de sua publicação. Lembramos que o bom resultado final da aplicação dos produtos depende de fatores que fogem ao nosso controle e que dizem respeito a preparação da superfície e conhecimentos técnicos do aplicador. A empresa reserva-se o direito de alterar essas especificações sem aviso prévio.

- Produto quando aplicado emana vapores que devem ser evitados com o uso correto de EPI's, como máscaras, e respiradores, mantendo uma boa ventilação durante a aplicação.
- Evite contato com a pele utilizando luvas, óculos, roupas adequadas, cremes protetores etc.
- Manter longe do contato de crianças e animais.

OBSERVAÇÕES

* Termo de garantia: Para acionar a garantia é necessário seguir todas as instruções de uso e aplicação. Não aplicar em madeiras verdes ou resinosas. Aplicar nas 6 faces da madeira, sempre finas camadas com pincel ou trincha de cerdas macias, não indicamos aplicação com rolo ou pistola. Não há garantia com relação ao aparecimento de rachaduras que sejam resultantes da contração ou dilatação da madeira. Poderá ocorrer desbotamento ou perda de brilho devido ao tipo de madeira ou das condições climáticas, o que não compromete o seu desempenho e proteção. Para preservar o brilho indicamos fazer manutenção anual através da aplicação de uma demão do produto. A Anjo Tintas assegura a garantia de até 3 anos desde que seguidas todas as instruções de uso e mediante apresentação de nota fiscal.

Para proporcionar e assegurar a qualidade dos produtos é fundamental a utilização do nosso sistema de pintura completo Anjo (fundos, massas, diluentes e acabamentos) seguindo as instruções contidas na embalagem ou no boletim técnico.

Não guardar o produto diluído. Não utilizar lotes diferentes para fazer continuação de pinturas, poderá haver mudança na tonalidade, bem como no acabamento.

O rendimento do produto depende do tipo de superfície e do sistema de pintura a ser realizado, da espessura aplicada, método e técnica de aplicação, tipo e rugosidade do substrato e condições ambientais, etc.

Normalmente com 2 ou 3 demãos se consegue ótimo resultado mas, dependendo do tipo de cor ou estado da parede, pode ser que seja preciso mais demãos.

Os valores encontrados para os ensaios de peso específico e secagem (com a espessura especificada) foi obtido em laboratório a uma temperatura de 25°C. Com temperaturas diferentes da mencionada, os valores acima estabelecidos tendem a ser diferentes dos especificados.

As instruções contidas neste boletim são baseadas em nossa experiência e conhecimento técnico, entretanto, alguns fatores independem de nosso controle como fabricante, tais como: preparo de superfície, aplicação, condições de trabalho, etc.

O uso de solventes diferentes ao especificado sem a aprovação prévia da Anjo pode afetar o desempenho do produto e anular a garantia do mesmo.

Essas informações representam o melhor de nosso conhecimento à época de sua publicação. Lembramos que o bom resultado final da aplicação dos produtos depende de fatores que fogem ao nosso controle e que dizem respeito a preparação da superfície e conhecimentos técnicos do aplicador. A empresa reserva-se o direito de alterar essas especificações sem aviso prévio.

Não assumimos qualquer responsabilidade quanto a danos materiais e pessoais causados pelo mau uso das informações contidas neste boletim e dos produtos mencionados.

Este boletim está sujeito a alterações, sem aviso prévio.

Essas informações representam o melhor de nosso conhecimento à época de sua publicação. Lembramos que o bom resultado final da aplicação dos produtos depende de fatores que fogem ao nosso controle e que dizem respeito a preparação da superfície e conhecimentos técnicos do aplicador. A empresa reserva-se o direito de alterar essas especificações sem aviso prévio.