

POLIDOR HEAVY CUT**RECOMENDAÇÕES DE USO**

Produto recomendado para polimentos geral e parcial de pinturas e repinturas automotivas. Desenvolvido com alta tecnologia, promovendo alto rendimento, pouca emissão de pó e agilidade no processo. Possui alto poder de remoção de marcas, arranhões e granulados (cascas de laranja), além de proporcionar alto brilho com baixo mascaramento para facilitar a visualização durante o polimento. Sua formulação oferece corte eficiente, deixando menos marcas de boina e alta lubrificação, com o diferencial de não manchar borrachas e partes plásticas.

Composição Química

Água, Emoliente, Corretor de PH, Umectante, Espessante, Nonilfenol Etoxilado, Solvente Alifático, Conservante e Abrasivo. Não contém cera ou silicone.

INSTRUÇÕES DE USO**Aplicação**

Para facilitar o polimento, pode-se realizar o lixamento com lixa de grão 1200 e refino com grão 2000. A superfície deve estar limpa, fria e seca. Espalhe bem o polidor na peça e realize o polimento com politriz rotativa ou roto orbital. Pode ser utilizado com boina de lã de corte, normal, espuma agressiva ou de média. Espere a peça esfriar para a remoção e finalize com pano de microfibra.

Outras instruções

- Não aplicar o produto sobre a luz do sol ou com a superfície quente, para evitar marcas e manchas.
- Durante o processo faça a limpeza com Revelador de Hologramas e a verificação com pano de microfibra e lâmpada.
- Não diluir o produto, pois pode perder a eficiência e ocasionar manchas.
- Rotação indicada da politriz: Rotativa 1400 a 1800 RPM; Roto Orbital 3 - 4200 a 6-7200 OPM.

RECOMENDAÇÃO DE SEGURANÇA

- Armazenar o produto em ambientes abrigados, ventilados e com temperatura máxima de 40°C.
- Produto quando aplicado emana vapores que devem ser evitados com o uso correto de EPI's, como máscaras, e respiradores, mantendo uma boa ventilação durante a aplicação.
- Evite contato com a pele utilizando luvas, óculos, roupas adequadas, cremes protetores etc.
- Manter longe do contato de crianças e animais.

OBSERVAÇÕES

O rendimento prático deste produto é variável de acordo com espessura aplicada, método e técnica de aplicação, tipo e rugosidade do substrato e condições ambientais, etc.

As instruções contidas neste boletim são baseadas em nossa experiência e conhecimento técnico, entretanto, alguns fatores independem de nosso controle como fabricante, tais como: preparo de superfície, aplicação, condições de trabalho, etc.

Não assumimos qualquer responsabilidade quanto a danos materiais e pessoais causados pelo mau uso das informações contidas neste boletim e dos produtos mencionados.

Este boletim está sujeito a alterações, sem aviso prévio.