

MASSA POLIÉSTER DA TROPA**DESCRIÇÃO
DO PRODUTO**

Indicado para nivelar ou corrigir imperfeições presentes em superfícies metálicas ferrosas, galvanizadas, zincadas e de alumínio. Ideal para reparar pequenos defeitos, desníveis e outras irregularidades, garantindo uma superfície pronta para a aplicação do primer. Proporciona aplicação leve, baixa porosidade, elevado poder de enchimento e excelente lixabilidade.

**COMPOSIÇÃO
BÁSICA**

Resina poliéster, cargas minerais, aditivos, pigmentos e solventes.

**EMBALAGENS DE
FORNECIMENTO**

Disponível na embalagem de 900g.

VALIDADE

12 meses.

**CATÁLISE
E/OU
DILUIÇÃO**

100 partes em peso da Massa Poliéster da Tropa;
2 a 3 partes em peso do Catalisador Para Massa Poliéster - Cinza (catalisador de peróxido de benzoíla em pasta).

Utilizar sempre uma balança.

**PREPARO DA
SUPERFÍCIE**

Lixar a superfície metálica com lixa de grão 40, 80 ou 150 para que as imperfeições sejam removidas e a camada metálica fique exposta. Após o lixamento, limpar completamente a peça com a Solução Desengraxante Anjo, garantindo a remoção completa de todos os resíduos de oleosidade, poeira, corrosão e umidade, deixando a superfície preparada para as etapas seguintes.

**APLICAÇÃO**

Aplicar o produto catalisado com o auxílio de um aplicador (celuloide), em camadas finas, exercendo pressão moderada para garantir melhor adesão e facilidade de espalhamento.

**SECAGEM
A 25°C**

Para lixamento: 20 a 40 minutos.

Por se tratar de um produto que cura por reação química, o tempo de secagem pode variar conforme a temperatura e a umidade do ambiente.

**LIXAMENTO**

Após a secagem, realizar o lixamento utilizando lixa a seco, começando com grãos mais grossos (lixas 120 - 150) e finalizando com grãos mais finos (lixas 220 - 320), para obter um acabamento uniforme e adequado.

Devido ao lixamento fácil e macio, recomenda-se cautela com lixas grossas para evitar

a remoção excessiva de produto.

Por apresentar baixa porosidade, o produto exige menos camadas de primer no preenchimento.

RECOMENDAÇÃO DE SEGURANÇA

Armazenar o produto em ambientes abrigados, ventilados e com temperatura máxima de 40°C.

Produto quando aplicado emana vapores que devem ser evitados com o uso correto de EPIs, como máscaras e respiradores, mantendo uma boa ventilação durante a aplicação. Evitar contato com a pele utilizando luvas, óculos, roupas adequadas, cremes protetores etc.

Manter longe do contato de crianças e animais.

OBSERVAÇÕES

Para proporcionar e assegurar a qualidade dos produtos é fundamental utilizar o sistema de pintura completo Anjo, seguindo as instruções contidas na embalagem ou no boletim técnico de cada produto.

Não aplicar com umidade superior a 80%.

Não guardar o produto catalisado e diluído.

Limpar o equipamento imediatamente após o uso.

Efetuar a purga da linha de ar para eliminar umidade e resíduos.

O rendimento do produto depende do tipo de superfície e do sistema de pintura a ser realizado, da espessura aplicada, método e técnica de aplicação, tipo e rugosidade do substrato e condições ambientais etc.

As instruções contidas neste boletim são baseadas em nossa experiência e conhecimento técnico, entretanto, alguns fatores independem de nosso controle como fabricante, tais como: preparo de superfície, aplicação, condições de trabalho etc.

Este Boletim Técnico está sujeito a alterações, sem aviso prévio.

OUTRAS INFORMAÇÕES

A Ficha de Dados de Segurança deste produto químico perigoso pode ser obtida por meio do site: www.anjo.com.br TELEFONE DE EMERGÊNCIA: (CIATox/SC) Centro de Informação e Assistência Toxicológica de Santa Catarina 0800 643 5252 ou (48) 3461-8000 ou (48) 3461-8049. Consulte o Boletim Técnico deste produto em nosso site: www.anjo.com.br ou através do SAC.

**INDÚSTRIA
BRASILEIRA**
www.anjo.com.br

Fabricado por **ANJO QUÍMICA DO BRASIL LTDA.** AC Rio Maina, 1165 - Vila Macarini Criciúma - SC - 88818-800 Tel +55 48 3461-8000. CNPJ 02.921.346/0001-58 Insc. Est. 253.852.110 Químico Responsável: Elton da Silva CRQ/SC 13302643 - 13ª Região.

Visite
  
/anjotintas



SAC
Serviço de
Atendimento ao
Consumidor
0800 48 7777
sac@anjo.com.br