


**INDUTO DA TROPA 4.1 - COMP A****DESCRIÇÃO  
DO PRODUTO**

Fundo de preparação automotiva poliuretano acrílico bicomponente, indicado para aplicação em superfícies metálicas e plásticas automotivas. Tem como função nivelar, isolar e corrigir pequenas imperfeições, preparando a superfície para a aplicação da tinta de acabamento.

Produto com excelente poder de preenchimento, isolamento, dureza e flexibilidade. Apresenta ótima resistência química e aderência, além de evitar escorrimientos, mesmo quando aplicado em camadas mais espessas.

O Induto da Tropa 4.1 – COMP A corresponde ao Componente A da mistura.

**COMPOSIÇÃO  
BÁSICA**

Resinas poliuretânicas, cargas minerais, aditivos, pigmentos e solventes.

**EMBALAGENS DE  
FORNECIMENTO**

Disponível na embalagem de 900 mL.

**VALIDADE**

24 meses.

**CATÁLISE  
E/OU  
DILUIÇÃO**

4 partes em volume do Induto da Tropa 4.1 - COMP A;  
1 parte em volume do Induto da Tropa 4.1 - COMP B;  
1 parte em volume de thinner em relação ao volume do Induto da Tropa 4.1 – COMP A  
(de acordo com a temperatura do ambiente):

Temperaturas até 30°C, utilizar o TH5003;  
Temperaturas acima de 30°C: utilizar o TH5004.

Utilizar sempre a Régua de Catálise Anjo ou a Tabela de Catálise Anjo.

Se for utilizar régua de catálise, certifique-se de que o recipiente resista quimicamente com o produto e possua paredes laterais retas.

Recipientes com paredes irregulares podem alterar o volume dos componentes a serem dosados, ocasionando falta ou excesso na dosagem e prejudicando a performance da aplicação.

**PREPARO DA  
SUPERFÍCIE**

Lixar a superfície para remover imperfeições e partes soltas. Após o lixamento, limpar completamente a peça com a Solução Desengraxante Anjo, garantindo a remoção total de resíduos de oleosidade.

Superfícies metálicas: Recomenda-se aplicar o Wash Primer Anjo antes da aplicação do Induto da Tropa nas partes onde o metal estiver exposto, garantindo melhor adesão e proteção anticorrosiva.

---

Superfícies plásticas: Recomenda-se aplicar o Selador para Plástico Anjo antes da aplicação do Induto da Tropa, para melhorar a adesão.

---

**APLICAÇÃO**

Aplicar com pistola com bico de 1,8 mm a 2,0 mm, utilizando pressão entre 40 e 50 lb/pol<sup>2</sup>.  
Recomenda-se aplicar de 2 a 3 passadas, com intervalo de 3 a 5 minutos entre cada uma.

---

**SECAGEM  
A 25°C**

Manuseio: 20 a 30 minutos  
Lixamento: 4 horas  
Em estufa a 60°C para lixamento: 30 a 45 minutos

Por se tratar de um produto que cura por reação química, o tempo de secagem pode variar conforme a temperatura e a umidade do ambiente.

---

**LIXAMENTO**

Para um acabamento uniforme, lixar o induto com lixas grão 320 e 400, finalizando com grão 600.

---

**RECOMENDAÇÃO  
DE SEGURANÇA**

Armazenar o produto em ambientes abrigados, ventilados e com temperatura máxima de 40°C.  
Produto quando aplicado emana vapores que devem ser evitados com o uso correto de EPIs, como máscaras e respiradores, mantendo uma boa ventilação durante a aplicação.  
Evitar contato com a pele utilizando luvas, óculos, roupas adequadas, cremes protetores etc.  
Manter longe do contato de crianças e animais.

---

**OBSERVAÇÕES**

Para proporcionar e assegurar a qualidade dos produtos é fundamental utilizar o sistema de pintura completo Anjo, seguindo as instruções contidas na embalagem ou no boletim técnico de cada produto.  
Não aplicar com umidade superior a 80%.  
Não guardar o produto catalisado e diluído.  
Limpar o equipamento imediatamente após o uso.  
Efetuar a purga da linha de ar para eliminar umidade e resíduos.  
O rendimento do produto depende do tipo de superfície e do sistema de pintura a ser realizado, da espessura aplicada, método e técnica de aplicação, tipo e rugosidade do substrato e condições ambientais etc.  
As instruções contidas neste boletim são baseadas em nossa experiência e conhecimento técnico, entretanto, alguns fatores independem de nosso controle como fabricante, tais como: preparo de superfície, aplicação, condições de trabalho etc.  
Este Boletim Técnico está sujeito a alterações, sem aviso prévio.

---

**OUTRAS  
INFORMAÇÕES**

A Ficha de Dados de Segurança deste produto químico perigoso pode ser obtida por meio do site: [www.anjo.com.br](http://www.anjo.com.br) TELEFONE DE EMERGÊNCIA: (CIATox/SC) Centro de Informação e Assistência Toxicológica de Santa Catarina 0800 643 5252 ou (48) 3461-8000 ou (48) 3461-8049. Consulte o Boletim Técnico deste produto em nosso site: [www.anjo.com.br](http://www.anjo.com.br) ou através do SAC.

---

**INDÚSTRIA  
BRASILEIRA**[www.anjo.com.br](http://www.anjo.com.br)

Fabricado por **ANJO QUÍMICA DO BRASIL LTDA.** AC Rio Maina, 1165 - Vila Macarini  
Criciúma - SC - 88818-800 Tel +55 48 3461-8000. CNPJ 02.921.346/0001-58 Insc. Est.  
253.852.110 Químico Responsável: Elton da Silva CRQ/SC 13302643 - 13ª Região.

Visite



/anjotintas

