

**DESCRIÇÃO
DO PRODUTO**

A Tinta Emborrachada Anjo é um revestimento elástico de alta performance, desenvolvido para proporcionar conforto térmico e acústico aos ambientes sob sua aplicação. Ela oferece excelente aderência e resistência à alcalinidade e intempéries, além de contar com ação antimofa que garante maior durabilidade.

Sua película flexível acompanha a dilatação e retração provocadas pela variação de temperatura, cobrindo fissuras de até 0,5 mm e microfissuras de até 0,05 mm. Por formar uma camada impermeável, o produto também atua como impermeabilizante.

Testes realizados pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) comprovam ainda a redução de ruídos entre 4 e 5 dBA, resultado direto de sua película elástica e impermeável. Além disso, ajuda a reduzir a temperatura interna em até 3°C.



O produto está em conformidade com a norma ABNT NBR 11702, classificação 4.5.16.

**SISTEMA DE
CLASSIFICAÇÃO
UTILIZADO**

Norma ABNT-NBR 14725-2. Sistema Globalmente Harmonizado para a Classificação e Rotulagem de Produtos Químicos, ONU.

**RECOMENDAÇÕES
DE USO**

Indicado para pintura de paredes externas e internas e telhados com aderência direta em fibrocimento, barro, concreto, zinco, alumínio, galvanizado.

**PRINCIPAIS
ATRIBUTOS**

- 1
Reduz a temperatura
- 2
Isolante acústica
- 3
Evita fissuras e microfissuras

EMBORRACHADA
CORES

Mais de 1800 cores disponíveis.

PROPRIEDADES BÁSICAS	Acabamento	Sólidos por massa	Sólidos por volume	VOC	Peso específico a 25°C
	Fosca	40%±2	34%±2	18 g/L	1,22 g/cm ³
	Ponto de fulgor	Validade	Tipo de embalagem	Toxicidade	
Não aplicável	24 meses	3,6 L e 18 L	Consulte FDS		

**COMPOSIÇÃO
BÁSICA**

Resina acrílica, água, aditivos, pigmentos, cargas minerais.

REQUISITOS DE DESEMPENHO – ABNT NBR 13321

Ensaio	Especificação	Tinta emborrachada Anjo
Resistência a tração na ruptura	Mínimo 1,5 MPa	1,5
Alongamento na ruptura	Mínimo 100%	270
Absorção de água	Máximo 15%	15

Essas informações representam o melhor de nosso conhecimento à época de sua publicação. Lembramos que o bom resultado da aplicação dos produtos depende de fatores que fogem ao nosso controle e que dizem respeito a preparação da superfície e conhecimentos técnicos do aplicador. A empresa reserva-se o direito de alterar essas especificações sem aviso prévio.

INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO: Antes de iniciar qualquer pintura é preciso sempre atentar para a realização do seguinte procedimento:

- 

1 Lixar: lixar a superfície, removendo as partes soltas e promovendo na mesma uma maior aderência para o produto que será aplicado em seguida.
- 

2 Limpar: A limpeza deve ser feita com um pano ou uma vassoura para remover a poeira da superfície e garantir aderência do produto que será aplicado sobre a superfície.
- 

3 Selar: O uso de fundos uniformiza a absorção da superfície, além de melhorar significativamente o rendimento do produto que será aplicado.
- 

4 Homogeneizar: A homogeneização é necessária para a completa mistura de todos os componentes, bem como a dispersão dos pigmentos. Como o produto estará parado em estoque, esta operação é indispensável para que as características se mantenham inalteradas.
- 

5 Diluir: A diluição deve seguir a instrução recomendada para que o produto possa oferecer excelente desempenho tais como: cobertura, rendimento, nivelamento e aplicação.
- 

6 Aplicar: Sempre se atentar a partes soltas ou mal aderidas do substrato, nestes casos, devese seguir as recomendações de preparação de superfície.

Em caso de recortes, sempre primeiro fazer o recorte com pincel para posteriormente proceder a aplicação com o rolo. A aplicação com rolo deve ser feita seguindo o processo de: aplicar em M, voltando a aplicação no sentido de W.

TIPO DE SUPERFÍCIE	TRATAMENTO
Reboco novo	Aguardar secagem e cura (mínimo 28 dias). Aplicar Selador Acrílico Pigmentado Anjo ou Impermeabilizante Emborrachado Anjo.
Concreto novo/reboco fraco	Aguardar secagem e cura (mínimo 28 dias). Aplicar Fundo Preparador de Paredes Anjo (ver diluição do produto).
Fibrocimento	Aplicar Fundo Preparador de Paredes Anjo (ver diluição do produto).
Imperfeições rasas	Corrigir com Massa Tapa Furo ou Massa Acrílica Anjo Nova Fórmula (superfícies externas e internas), Massa Corrida Anjo ou Massa Rolada Super Leve (superfícies internas), seguido de uma demão do Fundo Preparador de Paredes Anjo (ver diluição do produto).
Superfícies caídas ou com partículas soltas ou mal aderidas	Raspar e/ou escovar a superfície eliminando as partes soltas. Aplicar Fundo Preparador de Paredes Anjo (ver diluição do produto).
Manchas de gordura ou graxa	Lavar com água e detergente, enxaguar e aguardar secagem.
Partes mofadas	Lavar com água sanitária e água na proporção de 1:1, enxaguar e aguardar secagem. Repetir o procedimento se necessário.
Telhados velhos	Devem ser lavados com uma solução aquosa de água sanitária na proporção de 1:1, utilizando uma escova de cerdas duras. Enxaguar com água corrente e deixar secar por 3 dias, com tempo seco/ensolarado. A superfície deve estar limpa, isenta de umidade, mofo e partículas soltas. Remova o pó com pano úmido.
Telhados de zinco, alumínio e galvanizado novos ou velhos que não apresentem nenhum ponto de oxidação	Limpar e aplicar diretamente a Tinta Emborrachada.
Telhados de galvanizado com pontos de oxidação	Remover e limpar os pontos de oxidação. Depois aplicar uma demão de Fundo Laranja e depois a Tinta Emborrachada Anjo.
Telhados de barro e fibrocimento	Limpar bem antes com jato d'água tirando toda a sujeira (limo, poeira, etc.)
Telhados de materiais ferrosos	Deve-se aplicar antes o Fundo Laranja (cor zarcão) Anjo.



DEMÃOS

NÚMERO DE DEMÃOS RECOMENDADAS

3 a 4

ESPESSURA POR DEMÃO

Espessura de película úmida:
80 a 100 µm

Espessura de película seca:
35 a 45 µm

RENDIMENTO TEÓRICO

Até 16 m² acabados/3,6L
Até 80 m² acabados/18L

Obs.: pode variar conforme as condições da superfície



DILUIÇÃO

DILUIÇÃO

Pronta para uso. Diluir 10% se necessário.



SECAGEM

TEMPERATURA (25°C)

Ao Toque: 30 min

Manuseio: 3 horas

Final: 12 a 18 horas

Considerações: Não pintar em dias chuvosos, temperaturas abaixo de 10°C ou acima de 35°C e umidade superior a 80%. A superfície pintada só poderá ser lavada (limpeza) após 30 dias da sua aplicação. A limpeza da superfície pintada deverá ser feita com água e detergente neutro, esponja macia ou pano. A limpeza deverá ser suave e em toda a superfície pintada para evitar problemas de manchamento ou remoção da tinta. Não limpar com pano seco, pois poderá ocorrer o polimento da superfície. Pode ocorrer desbotamento em algumas cores, dependendo da combinação de pigmentos utilizada, porém, sem ocasionar nenhum problema a integridade do filme da tinta. Não pintar quadras poliesportivas. Não pintar telhados internamente. Não pintar pisos. Não indicamos pintar sobre texturas hidrorrepelentes. Pingos de água e de chuva podem manchar a parede até 30 dias após a pintura. Se isso acontecer, lave imediatamente a parede com água limpa.



APLICAÇÃO

MÉTODO DE APLICAÇÃO:

Trincha/Pincel – Retoques e demais acabamentos onde o rolo não consegue alcançar.

Rolo de lã de carneiro – pelo baixo (necessita de demãos adicionais para atingir a espessura desejada)

Rolo de lã sintética antigota – 10 mm.

Pistola airless ou pistola para emborrachamento.

RECOMENDAÇÃO DE SEGURANÇA

- Armazenar o produto em ambientes abrigados, ventilados e com temperatura máxima de 40°C.
- Produto quando aplicado emana vapores que devem ser evitados com o uso correto de EPIs, como máscaras e respiradores, mantendo uma boa ventilação durante a aplicação.
- Evite contato com a pele utilizando luvas, óculos, roupas adequadas, cremes protetores etc.
- Manter longe do contato de crianças e animais.

OBSERVAÇÕES

- Para proporcionar e assegurar a qualidade dos produtos é fundamental a utilização do nosso sistema de pintura completo Anjo (fundos, massas, diluentes e acabamentos) seguindo as instruções contidas na embalagem ou no boletim técnico.
- Não guardar o produto diluído. Não utilizar lotes diferentes para fazer continuação de pinturas, pois poderá haver mudança na tonalidade, bem como no acabamento.
- O rendimento do produto depende do tipo de superfície e do sistema de pintura a ser realizado, da espessura aplicada, método e técnica de aplicação, tipo e rugosidade do substrato e condições ambientais, etc.
- Normalmente com 3 ou 4 demãos se consegue ótimo resultado, mas, dependendo do tipo de cor ou estado da parede, pode ser que seja preciso mais demãos.
- Os valores encontrados para os ensaios de peso específico e secagem (com a espessura especificada) foi obtido em laboratório a uma temperatura de 25°C. Com temperaturas diferentes da mencionada, os valores acima estabelecidos tendem a ser diferentes dos especificados.
- As instruções contidas neste boletim são baseadas em nossa experiência e conhecimento técnico, entretanto, alguns fatores independem de nosso controle como fabricante, tais como: preparo de superfície, aplicação, condições de trabalho, etc.
- Não assumimos qualquer responsabilidade quanto a danos materiais e pessoais causados pelo mau uso das informações contidas neste boletim e dos produtos mencionados.

OUTRAS INFORMAÇÕES

A Ficha de Dados de Segurança deste produto químico perigoso pode ser obtida por meio do site: www.anjo.com.br
TELEFONE DE EMERGÊNCIA: (CIATox/SC) Centro de Informação e Assistência Toxicológica de Santa Catarina **0800 643 5252** ou **(48) 3461-8000** ou **(48) 3461-8049**. Consulte o Boletim Técnico deste produto em nosso site: www.anjo.com.br ou através do **SAC**.

**INDÚSTRIA
BRASILEIRA**
www.anjo.com.br

Fabricado por **ANJO QUÍMICA DO BRASIL LTDA.** AC Rio Maina, 1165 - Vila MacariniCriciúma - SC - 88818-800 Tel +55 48 3461-8000. CNPJ 02.921.346/0001-58 Insc. Est. 253.852.110 Químico Responsável: Elton da Silva CRQ/SC 13302643 - 13ª Região

Visite
  
[/anjotintas](https://www.facebook.com/anjotintas)

ANJO
TINTAS

SAC
Serviço de
Atendimento ao
Consumidor
0800 48 77777
sac@anjo.com.br