

## FONDO UNIVERSAL

### DESCRIPCIÓN PRODUCTO

Fondo indicada para su aplicación en superficies metálicas automotrices. Su función es nivelar y corregir pequeñas imperfecciones, preparando la superficie para la aplicación de la pintura de acabado.



### COMPOSICIÓN BASIC

Resinas alquídicas, nitrocelulosa, minerales, aditivos, pigmentos y diluyentes.

### EMBALAJE DE SUMINISTROS

Fondo Universal Blanco: Disponible en embalajes de 900 mL y 3,6 L.

Fondo Universal Gris: Disponible en embalajes de 900 mL, 3,6 L y 18 L.

### VALIDEZ

24 meses.



### CATÁLISIS Y DILUCIÓN

100 partes en volumen del Primer Universal;  
80 a 100 % en volumen del diluyente Thinner 2900.

Utilice siempre la regla de catálisis Anjo.

Al utilizar una regla de catálisis, asegurarse que el recipiente esta químicamente resistente al producto y tenga paredes laterales rectas.

Los recipientes con paredes irregulares pueden cambiar el volumen de los componentes a dosificar, provocando una falta del exceso de la cantidad y afectando el rendimiento de la aplicación.



### PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Lija la superficie para eliminar imperfecciones y partes sueltas. Después de lijar, limpia bien la pieza con la Solución Desengrasante Anjo, asegurando la eliminación total de los residuos de aceite.

En caso de aplicación sobre masilla plástica, recomendamos aplicar Massa Rápida Plus Anjo antes de la aplicación del primer.

Superficies metálicas: Se recomienda aplicar el Wash Primer Anjo antes el aplicarlo en las partes donde el metal se queda expuesto, asegurando una mejor adherencia y protección contra la corrosión.

**APLICACIÓN**

Aplica con una pistola pulverizadora con una abertura del 1,8 mm a 2,0 mm, usando una presión entre 40 y 50 lb/in<sup>2</sup>.

Se recomienda aplicar 2 a 3 manos, con un intervalo de 3 a 5 minutos entre cada una.

**SECADO  
A 25°C**

Lijado: 2 horas

En un horno a 60°C para lijar: 30 minutos

**LIJADO**

Superficies metálicas: Para un acabado uniforme, lija la primer con una lija a seco/en húmedo del grano 400.

Superficies de madera: Para un acabado uniforme, lija la primer con una lija para madera del grano 320-360.

**RECOMENDACIÓN  
DE SEGURIDAD**

Almacena el producto en ambientes protegidos y ventilados con una temperatura máxima de 40°C.

Cuando se aplica, el producto emite vapores que deben evitarse con el uso correcto de EPI, como mascarillas y respiradores, manteniendo una buena ventilación durante la aplicación.

Evita el contacto con la piel usando guantes, gafas, ropa adecuada, cremas protectoras, etc.

Evita el contacto con niños y animales.

**NOTAS**

Para proporcionar y garantizar la calidad de los productos, es esencial utilizar el sistema completo de pintura Anjo, siguiendo las instrucciones incluidas en el embalaje o en el boletín técnico de cada producto.

No apliques con una humedad superior al 80%.

No almacenes el producto curado y diluido.

Limpia el equipo inmediatamente después de usarlo.

Purga la línea de aire para eliminar la humedad y los residuos.

El rendimiento del producto depende del tipo de superficie y del sistema de pintura que se va a realizar, el grosor aplicado, el método y técnica de aplicación, el tipo y rugosidad del sustrato y las condiciones ambientales, etc.

Las instrucciones contenidas en este boletín se basan en nuestra experiencia y conocimientos técnicos; sin embargo, algunos factores son independientes de nuestro control como fabricante, como: preparación de la superficie, aplicación, condiciones de trabajo, etc.

Este Boletín Técnico puede cambiar sin previo aviso.

**OTRA  
INFORMACIÓN**

La hoja de datos de seguridad de este químico peligroso puede obtenerse a través de la página web: [www.anjo.com.br](http://www.anjo.com.br) TELÉFONO DE EMERGENCIA: (CIATox/SC) Centro de Información y Asistencia Toxicológica de Santa Catarina 0800 643 5252 o +55 (48) 3461-8000 o +55 (48) 3461-8049. Consulta el Boletín Técnico de este producto en nuestra página web: [www.anjo.com.br](http://www.anjo.com.br) o a través del SAC.

---

**INDUSTRIA  
BRASILEÑA**  
**[www.anjo.com.br](http://www.anjo.com.br)**

Fabricado por **ANJO QUÍMICA DO BRASIL LTDA.** AC Rio Maina, 1165 - Vila Macarini  
Criciúma - SC - 88818-800 Tel +55 (48) 3461-8000. CNPJ 02.921.346/0001-58 Insc.  
Estimado en 253.852.110 Químico responsable: Elton da Silva CRQ/SC 13302643 - 13ª  
Región.

---

Visite  
    
/anjotintas



**SAC**  
Serviço de  
Atendimento ao  
Consumidor  
**0800 48 77777**  
[sac@anjo.com.br](mailto:sac@anjo.com.br)