

ESMALTE SINTÉTICO ER/SUPER FAST

RECOMENDAÇÕES DE USO

Esmalte a base de resinas alquídicas com excelente acabamento, resistência química e secagem rápida. Indicado para pintura geral ou parcial de veículos automotivos, implementos agrícolas, máquinas industriais, madeiras e peças metálicas em geral previamente preparadas.

Composição Química

Resinas alquídicas, hidrocarbonetos aromáticos e alifáticos, pigmentos orgânicos e inorgânicos e aditivos..

DADOS PARA APLICAÇÃO

Catálise e/ou Diluição

100 partes em volume do Esmalte Sintético ER/Super Fast
15 a 20 partes em volume do Thinner 2750 ou Ecoeficiente 2750.

Para uso do aditivo para sintético consultar boletim técnico do produto.

Aplicação

Aplicar de 1 a 2 demãos cruzadas, ou conforme a necessidade com pressão de 40 à 60 lb/pol² e intervalo de 10 a 15 minutos entre as demãos.

Rendimento

8 -10m²/litro com camada seca de 35µm

SECAGEM

A secagem livre de pó é de 10 a 30 minutos. A secagem ao manuseio é de 12 horas. A secagem final é de 72 horas.

Essas informações representam o melhor de nosso conhecimento à época de sua publicação. Lembramos que o bom resultado final da aplicação dos produtos depende de fatores que fogem ao nosso controle e que dizem respeito a preparação da superfície e conhecimentos técnicos do aplicador. A empresa reserva-se o direito de alterar essas especificações sem aviso prévio.

PREPARO DE SUPERFÍCIE

Lixar a área danificada, eliminando ferrugem ou partes soltas. Eliminar contaminantes oleosos, pó ou outras impurezas com Solução Desengraxante Anjo. Caso necessário corrigir os defeitos de nivelamento de colas com a Massa Rápida Plus Anjo, aplicar em camadas cruzadas e finas. Lixar após secagem completa. Aplicar o Primer Universal Anjo, ou em superfície ferrosa aplicar Fundo Anticorrosivo (cor Zarcão).

RECOMENDAÇÃO DE SEGURANÇA

- Armazenar o produto em ambientes abrigados, ventilados e com temperatura máxima de 40°C.
- Produto inflamável, manter longe de faíscas, fontes de ignição, não fumar no local de aplicação.
- Produto quando aplicado emana vapores que devem ser evitados com o uso correto de EPI's, como máscaras, e respiradores, mantendo uma boa ventilação durante a aplicação.
- Evite contato com a pele utilizando luvas, óculos, roupas adequadas, cremes protetores etc.
- Manter longe do contato de crianças e animais.

OBSERVAÇÕES

O rendimento prático deste produto é variável de acordo com espessura aplicada, método e técnica de aplicação, tipo e rugosidade do substrato e condições ambientais, etc.

As instruções contidas neste boletim são baseadas em nossa experiência e conhecimento técnico, entretanto, alguns fatores independem de nosso controle como fabricante, tais como: preparo de superfície, aplicação, condições de trabalho, etc.

Não assumimos qualquer responsabilidade quanto a danos materiais e pessoais causados pelo mau uso das informações contidas neste boletim e dos produtos mencionados.

Este boletim está sujeito a alterações, sem aviso prévio.