

## Seladora Fundo Acabamento 8030

A Seladora Fundo Acabamento 8030 Anjo é indicada para aplicação sobre madeiras novas em ambientes internos (locais que não tenham nenhum contato com água e sol). Apresenta acabamento acetinado, incolor e transparente, proporcionando ótimo poder de enchimento, selagem e aderência. É de fácil aplicação, de secagem rápida e boa cobertura dos poros, proporcionando ótimo enchimento. Possui em sua composição materiais que proporcionam dupla função que são fundo e acabamento.

Este produto está conforme a norma ABNT NBR 11702 do tipo 4.1.1.6

### RECOMENDAÇÕES DE USO

Indicado para ambientes internos ou locais que não tenham nenhum contato com água e sol. Reduz a porosidade e elimina a absorção antes da aplicação do verniz em superfícies novas de madeira, dos tipos móveis em geral, dormitórios, armários embutidos, portas, forros, madeiras decorativas, batentes de porta, etc.

### PROPRIEDADES BÁSICAS

<b>Cores</b>	Incolor
<b>Acabamento</b>	Acetinada
<b>Sólidos por Massa</b>	28% ± 2
<b>Sólidos por volume</b>	25% ± 2
<b>VOC</b>	521,64 g/L
<b>Peso Específico a 25°C</b>	0,92 g/cm <sup>3</sup> (valor aproximado)
<b>Ponto de Fulgor</b>	22 °C
<b>Tempo de armazenagem</b>	24 meses
<b>Toxicidade</b>	Consulte a FISPO
<b>Tipo de embalagem</b>	3,6L

Essas informações representam o melhor de nosso conhecimento à época de sua publicação. Lembramos que o bom resultado final da aplicação dos produtos depende de fatores que fogem ao nosso controle e que dizem respeito a preparação da superfície e conhecimentos técnicos do aplicador. A empresa reserva-se o direito de alterar essas especificações sem aviso prévio.

## DADOS PARA APLICAÇÃO

### Número de demãos recomendadas:

**Fundo:** aplicar uma demão cruzada com pistola, esperar no mínimo 30 minutos para fazer o lixamento com lixa #320 ou #400.

**Acabamento:** aplicar 2 demãos e, entre as demãos lixar com lixa #320 ou #400, depois limpar e finalizar a aplicação com mais uma demão cruzada para fazer o acabamento.

<b>Espessura por demão:</b>	Espessura de película úmida – 50 a 90 µm Espessura de película seca – 16 a 30 µm
<b>Rendimento teórico:</b>	De 20 a 30 m <sup>2</sup> /galão/demão Observações: O rendimento pode variar de acordo com a diluição, tipo de substrato, preparação da superfície e método de aplicação.
<b>Diluição:</b>	Para pincel, trincha de cerdas macias, boneca e pistola diluir 20% – 30% com Thinner Anjo 3020

## SECAGEM

<b>Temperatura</b>	<b>25° C</b>
Ao Toque	5 – 10 Minutos
Manuseio/Repintura	20 – 30 Minutos
Final	1 hora

**Considerações:** Não pintar em dias chuvosos, temperaturas abaixo de 10°C ou acima de 35°C e umidade superior a 80%. A superfície pintada só poderá ser lavada (limpeza) após 30 dias da sua aplicação. A limpeza da superfície pintada deverá ser feita com água e detergente neutro, esponja macia ou pano. A limpeza deverá ser suave e em toda a superfície pintada para evitar problemas de manchamento ou remoção da tinta. Não limpar com pano seco, pois poderá ocorrer o polimento da superfície. Pode ocorrer desbotamento em algumas cores, dependendo da combinação de pigmentos utilizada, porém, sem ocasionar nenhum problema a integridade do filme da tinta.

Essas informações representam o melhor de nosso conhecimento à época de sua publicação. Lembramos que o bom resultado final da aplicação dos produtos depende de fatores que fogem ao nosso controle e que dizem respeito a preparação da superfície e conhecimentos técnicos do aplicador. A empresa reserva-se o direito de alterar essas especificações sem aviso prévio.

## PREPARO DE SUPERFÍCIE – Norma ABNT NBR 13.245

A superfície deverá estar seca, firme e sem poeira, isenta de contaminantes, tais como: óleos, sais, graxas, gorduras, poeiras, etc.

As partes soltas ou mal aderidas deverão ser raspadas e/ou escovadas.

Sobre tinta envelhecida, lixar superficialmente, deixando a superfície isenta de brilho e remover as partículas soltas.

## MÉTODO DE APLICAÇÃO

Trincha /Pincel/ Boneca

Pistola convencional DeVilbiss - 502 EX 67 ou similar.

Pressão no tanque: 0,5 – 1,5 kgf.

Pressão de pulverização: 2,5 - 3,5 kgf/cm<sup>2</sup> (35 a 50 psi).

Não aplicar com umidade relativa do ar superior a 80%.

## INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO

Antes de iniciar qualquer pintura é preciso sempre atentar para a realização do seguinte procedimento:

**Lixar:** lixar a superfície, removendo as partes soltas e promovendo na mesma uma maior aderência para o produto que será aplicado em seguida.

**Limpar:** A limpeza deve ser feita com um pano ou uma vassoura para remover a poeira da superfície e garantir aderência do produto que será aplicado sobre a superfície.

**Selar:** O uso da seladora uniformiza a absorção da superfície, além de melhorar significativamente o rendimento do produto que será aplicado.

**Homogeneizar:** a homogeneização é necessária para a completa mistura de todos os componentes. Como o produto estará parado em estoque, esta operação é indispensável para que as características se mantenham inalteradas.

**Diluir:** a diluição deve seguir a instrução recomendada, para que o produto possa oferecer excelente desempenho tais como: cobertura, rendimento, nivelamento e aplicação.

**Aplicar:** sempre se atentar a partes soltas ou mal aderidas do substrato, nestes casos, deve-se seguir as recomendações de preparação de superfície.

Em caso de recortes, sempre primeiro fazer o recorte com pincel para posteriormente proceder a aplicação com o rolo. A aplicação com rolo deve ser feita seguindo o processo de: aplicar em M, voltando a aplicação no sentido de W.

## RECOMENDAÇÃO DE SEGURANÇA

- Armazenar o produto em ambientes abrigados, ventilados e com temperatura máxima de 40°C.

Essas informações representam o melhor de nosso conhecimento à época de sua publicação. Lembramos que o bom resultado final da aplicação dos produtos depende de fatores que fogem ao nosso controle e que dizem respeito a preparação da superfície e conhecimentos técnicos do aplicador. A empresa reserva-se o direito de alterar essas especificações sem aviso prévio.

- Manter o produto armazenado em local coberto, fresco, ventilado e longe de fontes de calor, para que não ocorra a alteração de suas características físicas e químicas.
- Produto quando aplicado emana vapores que devem ser evitados com o uso correto de EPI's, como máscaras, e respiradores, mantendo uma boa ventilação durante a aplicação.
- Evite contato com a pele utilizando luvas, óculos, roupas adequadas, cremes protetores etc.
- Manter longe do contato de crianças e animais.
- Produto a base de nitrocelulose com interferência de temperatura, pode ficar menos resistente e grudar no empilhamento, por isso recomendamos atenção quanto as condições de armazenagem das peças com este tipo de acabamento.

## **OBSERVAÇÕES**

Para proporcionar e assegurar a qualidade dos produtos é fundamental a utilização do nosso sistema de pintura completo Anjo (fundos, massas, diluentes e acabamentos) seguindo as instruções contidas na embalagem ou no boletim técnico.

Não guardar o produto diluído.

O rendimento do produto depende do tipo de superfície e do sistema de pintura a ser realizado, da espessura aplicada, método e técnica de aplicação, tipo e rugosidade do substrato e condições ambientais, etc.

Não aplicar em superfícies externas, o contato com a umidade e intemperismo provoca deslocamento e esbranquiçamento do produto. Não aplique produtos PU sobre seladora, pois pode craquelar o filme. Normalmente com 03 demãos se consegue ótimo resultado mas, dependendo do tipo ou estado da superfície, pode ser que seja preciso mais demãos. Os valores encontrados para os ensaios de: peso específico e secagem (com a espessura especificada) foi obtido em laboratório a uma temperatura de 25°C. Com temperaturas diferentes da mencionada, os valores acima estabelecidos tendem a ser diferentes dos especificados. As instruções contidas neste boletim são baseadas em nossa experiência e conhecimento técnico, entretanto, alguns fatores independem de nosso controle como fabricante, tais como: preparo de superfície, aplicação, condições de trabalho, etc. O uso de solventes diferentes ao especificado sem a aprovação prévia da Anjo pode afetar o desempenho do produto e anular a garantia do mesmo. Não assumimos qualquer responsabilidade quanto a danos materiais e pessoais causados pelo mau uso das informações contidas neste boletim e dos produtos mencionados.

Este boletim está sujeito a alterações, sem aviso prévio.

Essas informações representam o melhor de nosso conhecimento à época de sua publicação. Lembramos que o bom resultado final da aplicação dos produtos depende de fatores que fogem ao nosso controle e que dizem respeito a preparação da superfície e conhecimentos técnicos do aplicador. A empresa reserva-se o direito de alterar essas especificações sem aviso prévio.