

PISO BLINDADO COMPONENTE B

REV. 03

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Catalisador utilizado em conjunto com a Tinta Piso Blindado PU Grafeno para potencializar a resistência mecânica e química do sistema, assegurando durabilidade e desempenho superior da superfície.



SISTEMA DE CLASSIFICAÇÃO UTILIZADO

Norma ABNT-NBR 14725-2. Sistema Globalmente Harmonizado para a Classificação e Rotulagem de Produtos Químicos, ONU.

PROPRIEDADES BÁSICAS	Vida útil da mistura	Sólidos por massa	Sólidos por volume	voc	Peso específico a 25°C
	Até 4 horas	75%±2	70%±2	233 g/L	1,07 g/cm ³
	Ponto de fulgor	Validade	Toxicidade	Tipo de embalagem	Catálise
	23°C	12 meses	Consulte FDS	0,4 L e 2,5 L	2 partes de componente A e 1 parte de componente B

CONSIDERAÇÕES

Se o limite máximo indicado para repintura for ultrapassado será necessário lixar a superfície. Condição de Umidade Relativa do ar: 55 a 80%. O tempo de vida útil da mistura é variável com a temperatura (temperaturas altas — pot-life baixo, temperaturas baixas pot-life alto), por isso recomendamos manter o material catalisado em ambientes cobertos evitando sol incidente direto no produto. Quando isto não for possível, atentar para a quantidade catalisada, diminuindo o máximo que puder no volume preparado. Por se tratar de um produto de cura por reação química, é normal sua cura ser retardada em temperaturas baixas. Deve-se garantir uma temperatura mínima de 15 °C durante sua cura. Não limpar com pano seco ou material abrasivo, pois poderá ocorrer o fosqueamento da superfície.

RESISTÊNCIA AO CALOR SECO

Contínua 90° C / Descontínua 120° C. Revestimentos orgânicos podem sofrer alterações de cor, brilho e aderência quando expostos em temperaturas superiores aos 60° C.

OUTRAS INFORMAÇÕES

A Ficha de Dados de Segurança deste produto químico perigoso pode ser obtida por meio do site: www.anjo.com.br TELEFONE DE EMERGÊNCIA: (CIATox/SC) Centro de Informação e Assistência Toxicológica de Santa Catarina 0800 643 5252 ou (48) 3461-8000 ou (48) 3461-8049. Consulte o Boletim Técnico deste produto em nosso site: www.anjo.com.br ou através do SAC.

INDÚSTRIA BRASILEIRA www.anjo.com.br

Fabricado por **ANJO QUÍMICA DO BRASIL LTDA**. AC Rio Maina, 1165 - Vila MacariniCriciúma - SC - 88818-800 Tel +55 48 3461-8000. CNPJ 02.921.346/0001-58 Insc. Est. 253.852.110 Químico Responsável: Elton da Silva CRQ/SC 13302643 - 13ª Região

Revisão: Setembro de 2025

Essas informações representam o melhor de nosso conhecimento à época de sua publicação. Lembramos que o bom resultado da aplicação dos produtos depende de fatores que fogem ao nosso controle e que dizem respeito a preparação da superfície e conhecimentos técnicos do aplicador. A empresa reservase o direito de alterar essas especificações sem aviso prévio.







Revisão: Setembro de 2025